

25900 XILOMAR A.C.

FINITURA AD ALTA COPERTURA RESISTENTE AI RAGGI U.V.

TIPO VERNICE:	Finitura AD EFFETTO CERA , satinata.
ASPETTO DEL FILM:	Trasparente satinato che conferisce al manufatto un aspetto serico, valorizzando la venatura del legno anche meno pregiato.
CARATTERISTICHE:	Protegge il legno dallo smog; dall'acqua, pur permettendo al legno di respirare, in quanto IDROREPELENTE ; agevola la pulizia del manufatto favorendo lo scorrimento della polvere sulla superficie. RESISTE AI RAGGI UV , cioè mantiene inalterato il colore anche se sottoposto a forti irradiazioni solari. Non forma film perciò NON SFOGLIA , ma penetra nel legno e ne asseconda le eventuali dilatazioni.
IMPIEGO:	Direttamente su legno grezzo o, meglio, già trattato con impregnante XILOMAR serie 25000 o IMPREMAR serie 25400.
PESO SPECIFICO:	0,94 gr./Lt. a 20 °C.
ASPETTO IN BARATTOLO:	Fluido ambrato.
DILUIZIONE:	Pronto all'uso, non necessita diluizione.
APPLICAZIONE:	A pennello, a spruzzo.
ESSICCAZIONE:	A 20 °C. fuori polvere dopo 1/2 h. circa. Asciutto al tatto dopo 5 h. circa. In profondità dopo 24 h. circa.
RESA PRODOTTO:	Circa 8/10 mq. per 1 Lt. in funzione del legno.
CONFEZIONI:	Da Lt. 0,75 – 2,5 - 5

N.B.: I dati si riferiscono a condizioni di lavoro ottimali e possono variare, anche notevolmente in condizioni diverse e con diversi metodi di lavorazione. Per questo motivo non possiamo assumerci alcuna responsabilità sul risultato finale.

TEL: 0322/839380