

MARINVER S.R.L. VIA TORINO 13 CUERGGO (NO) TEL. 0322/839380

46100 MARISETA NITRO SEMIOPACA

TIPO VERNICE: **VERNICI ALLA NITRO DI FINITURA OPACA (10 GLOSS)
SEMIOPACA (20 GLOSS) S.LUCIDA (30 GLOSS)**

CARATTERISTICHE: Facile applicazione a pennello o a spruzzo.
Ottima resa e ottima pienezza anche in verticale.
Ottima resistenza ad acqua, vino, aceto; temporanea all'olio di oliva.
Aspetto vellutato gradevole, ottima trasparenza anche su legni scuri
senza formazione di riflessi grigio-azzurrognoli.
Prodotto idoneo per finiture opache di qualità quali porte e mobili
per interni ed affini, minuterie varie in legno ecc.

ASPETTO DEL FILM: A seconda della versione.

APPLICAZIONE: A pennello, a spruzzo o a velo, dopo aver ben agitato la latta.
A spruzzo con ugello Ø 2-2,2 mm. a seconda della diluizione,
ad una pressione di 2-2,5 atm.

DILUIZIONE: **A PENNELLO** :5 -10% CON 90007 MARINSOLV NITRO
ANTINEBBIA
A SPRUZZO : 20 – 30% sempre con 90007 MARINSOLV NITRO
ANTINEBBIA
A VELO:La 46000 OPACA con 10/20% di 90007 MARINSOLV NITRO
ANTINEBBIA.
La 46100 MARINSETA SEMIOPACA e la 46200 MARINSETA SEMILUCIDA
vanno usate tali e quali o con un'aggiunta massima di un 5 – 10% di 90007
MARINSOLV NITRO ANTINEBBIA.

IMPIEGO: Direttamente su fondo nitro 40100 o su Fondo poliuretanico catalizzato
51000 già carteggiato. Applicare la 46000/100/200 dopo avere ben
spazzolato il legno lungo la venatura per togliere la polvere ed ogni
altro residuo.

ESSICCAZIONE: A 20° C. : fuori polvere dopo 20'. Asciutta al tatto dopo 40' circa. In
profondità dopo 12 ore.

VISCOSITA': A 20° Coppa F4 = 30°

PESO SPECIFICO: A 20° C: 46000 0,940 ca, 46100-46200 0,920

RESA PRODOTTO: Circa 6/8 mq. per Kg. a seconda della diluizione

CONFEZIONI: Da Lt.1 – 5 – 25.

Il presente notiziario tecnico ha valore esclusivamente informativo sulla base della nostra esperienza,
ma senza alcuna garanzia.

TEL. 0322 839380 – FAX 0322 839054