

## 4 0 3 0 1 MARINITE FONDO SINTETICO OPACO BIANCO

- TIPO VERNICE:** Fondo sintetico monocomponente **OPACO BIANCO** di tipo **RAPIDO**.
- CARATTERISTICHE:** Buon potere riempitivo. Facile carteggiabilità.
- IMPIEGO:** Fondo classico per la verniciatura di manufatti in legno **per interni**. Da applicare direttamente su legno grezzo o anche già trattato con una mano di impregnante serie 25000 *XILOMAR*.  
Può essere usato **per esterni** avendo la precauzione di aggiungere un 3-5% di OLIO DI LINO COTTO per rendere il prodotto più elastico e penetrante.  
Può essere usato anche su metallo per uniformare superfici diverse già verniciate stuccate e opportunamente carteggiate.
- APPLICAZIONE:** A pennello, spruzzo (foro Ø2,2 mm atm 2,5 o 3,5?).
- DILUIZIONE:** Di norma pronto all'uso. E' possibile la diluizione con ns 90008 MARINSOLV SINTETICO: a pennello 10% circa, a spruzzo 10/20% circa.
- ASPETTO DEL FILM:** Bianco opaco
- ESSICCAZIONE:** A 20°C. fuori polvere dopo 1 h. circa. Sovraverniciabile dopo 24 h.
- RESA PRODOTTO:** Circa 5/6 mq. per 1 Kg.
- FINITURE:** A carteggiatura avvenuta, con carta abrasiva 180/220, applicare i ns **smalti sintetici, oleosintetici o all'acqua**.
- VISCOSITA':** A 20° Coppa Ford n° 4 = 120-150"
- PESO SPECIFICO:** A 20°C 1,400 gr./Lt.
- CONFEZIONI:** Da kg 0,75.-2,5KG-5 KG

**Il presente notiziario tecnico ha valore esclusivamente informativo sulla base della nostra esperienza**