










# ECEF SCHEDA TECNICA

## UTENSILI PER EDILIZIA

FAMIGLIA	00580	
DESCRIZIONE	SCALPELLI DEMOLITORI CON ATTACCO SDS-PLUS PER TASSELLATORI < 5KG - CORPO FRESATO	
IMMAGINE PRODOTTO		
TIPO D'ACCIAIO	Cr40 - EN 10083-2	
COMPOSIZIONE %	C 0,38-0,45 - Si ≤ 0,40 - Mn 0,60-0,90 - P ≤ 0,035 - S ≤ 0,035 - Cr ≤ 0,90-1,10 Ni ≤ 0,30 - Mo ≤ 0,10 - Cu ≤ 0,030 C=Carbonio - Si=Silicio - Mn=Manganese - P=Fosforo - S=Zolfo - Cr=Cromo - Mo=Molibdeno Ni=Nichel - Cu=Rame - Ti=Titanio - Al=Alluminio	
GRADI TEMPERA	1100°	
PECULIARITA DEI DIFFERENTI MODELLI DI SCALPELLI		<p><b>Scalpello a punta:</b> per l'instradamento dei cavi e tutti i lavori di scalpellatura, demolizione e per fori passanti.</p> <p><b>Scalpello piatto:</b> per un effetto di rottura mirato, nonché tutti i lavori di scalpellatura / demolizione e fori passanti.</p> <p><b>Scalpello largo:</b> per la rimozione universale di grandi quantità di materiale.</p> <p><b>Scalpello Sgorbia:</b> per creare condotti stretti in cemento e muratura.</p> <p><b>Scalpello per piastrelle:</b> per rimuovere le piastrelle.</p>
DUREZZA (Gambo)	44 - 46 HRC	
DUREZZA (in Testa)	62 - 64 HRC	
ATTACCO CODOLO	SDS-PLUS ≈ Ø 10 mm	
FABBRICAZIONE AFFILATURA	Corpo forgiato a caldo, interamente rettificato ANGOLO TAGLIANTE RINFORZATO	
TRATTAMENTO SUPERFICIALE	Acciaio naturale - rettificato - liscio finitura sabbiata anticorrosione	
IMPIEGO TRAMITE PERCUSSIONE	PIETRE - MATTONI PIENI - CALCESTRUZZO CEMENTO - CEMENTO ARMATO - PIASTRELLE	
	 PIETRA  MURO-MATTONI  CALCESTRUZZO CEMENTO  REINFORCED CONCRETE  CERAMICA	

# ECEF SCHEDA TECNICA

## UTENSILI PER EDILIZIA

FAMIGLIA	00580
ELETTROUTENSILE DI RIFERIMENTO	Su trapani manuali con attacco SDS+ utilizzando la funzione percussione, alta velocità e buona pressione. Tassellatori inferiori a 5 KG
CONFEZIONE	APPENDINO DI PLASTICA RINFORZATA 1 pc.



### MANUALE DI FORATURA MATERIALI

CEMENTO ARMATO	CEMENTO	GRANITI	ROCCIA PIETRE	MATTONI	CALCESTRUZZO CELLULARE (alleggerito)	CEMENTO FORATO (Bolognini)	MATTONI FORATI
Yellow	Red	Yellow	Red	Red	Yellow	Yellow	Green

#### LEGENDA

	RESA OTTIMALE
	OTTIME PRESTAZIONI
	POSSIBILE FORATURA



#### CONSIGLI PER LA SICUREZZA



Usare sempre gli occhiali di protezione



In caso di elevata rumorosità usare la protezione per l'udito



Indossare guanti da lavoro



Indossare maschera di protezione