



Diametri	Limiti	UN	H	S	D	P
4,8	Min.	9,50	5,82	5,02	4,65	~1,60
	Massimo	10,00	6,00	5,14	4,80	
5,5	Min.	9,50	5,82	5,02	5,31	~1,81
	Massimo	10,00	6,00	5,14	5,46	
6,3	Min.	9,50	5,82	5,02	6,10	~1,81
	Massimo	10,00	6,00	5,14	6,25	

- Acciaio al carbonio: **C1022**
- Durezza della cassa: **HV 450 min.**
- Durezza del nucleo: **HV 270-410**