



Diametri	Limiti	UN	H	D	P	PH
2,2	Min.	3,90	1,55	2,10	~0,80	1
	Massimo	4,20	1,80	2,24		
2,9	Min.	5,30	1,95	2,76	~1,10	1
	Massimo	5,60	2,20	2,90		
3,5	Min.	6,54	2,35	3,35	~1,30	2
	Massimo	6,90	2,60	3,53		
3,9	Min.	7,14	2,55	3,73	~1,30	2
	Massimo	7,50	2,80	3,91		
4,2	Min.	7,84	2,75	4,04	~1,40	2
	Massimo	8,20	3,05	4,22		
4,8	Min.	9,14	3,25	4,62	~1,60	2
	Massimo	9,50	3,55	4,80		
5,5	Min.	10,37	3,65	5,28	~1,80	3
	Massimo	10,80	3,95	5,46		
6,3	Min.	12,07	4,25	6,03	~1,80	3
	Massimo	12,50	4,55	6,25		

- Acciaio al carbonio: **C1022**
- Durezza della cassa: **HV 450 min.**
- Durezza del nucleo: **HV 270-410**
- Sezione filettata: **come da quotazione (Es. 4,2x70/60 = filettatura 60)**