



Diametri	Limiti	UN	D	H	P	PH
2,2	Min.	4,00	2,10	~1,30	~0,80	1
	Massimo	4,30	2,24			
2,9	Min.	5,20	2,76	~1,70	~1,10	1
	Massimo	5,50	2,90			
3,5	Min.	6,44	3,35	~2,10	~1,30	2
	Massimo	6,80	3,53			
3,9	Min.	7,14	3,73	~2,30	~1,30	2
	Massimo	7,50	3,91			
4,2	Min.	7,74	4,04	~2,50	~1,40	2
	Massimo	8,10	4,22			
4,8	Min.	9,14	4,62	~3,00	~1,60	2
	Massimo	9,50	4,80			
5,5	Min.	10,37	5,28	~3,40	~1,80	3
	Massimo	10,80	5,46			
6,3	Min.	11,97	6,03	~3,80	~1,80	3
	Massimo	12,40	6,25			

- Acciaio al carbonio: **C1022**
- Durezza della cassa: **HV 450 min.**
- Durezza del nucleo: **HV 270-410**
- Sezione filettata: come da quotazione (Es. 4,2x70/60 = filettatura 60)