



La velocità di avvitamento R consigliata è puramente indicativa. Il valore proposto si basa su prove effettuate nei nostri laboratori in conformità alle normative vigenti. L'utilizzo di materiali diversi in cantiere può pertanto determinare valori diversi da quelli raccomandati. Il valore T è la capacità di foratura.

Diametri	Limiti	B	H+U	D	P	TX	R(g/min)	T
4,2	Min.	10,80	2,75	4,09	~1,41	T20	2.250	≤ 19 (2,00)
	Massimo	11,20	3,05	4,22				≥ 25 (3,00)

- Acciaio al carbonio: C1022
- Durezza della cassa: HV 560 min.
- Durezza del nucleo: HV 330-420