



Diametri	Limiti	UN	D	P	PH
3,5	Min.	8,00	3,40	~1,41	2
	Massimo	8,40	3,60		
4,2	Min.	8,00	4,10	~1,69	2
	Massimo	8,40	4,30		

- Acciaio al carbonio: C1022
- Durezza della cassa: HV 500-700
- Durezza del nucleo: HV 300-420
- Filettato: come da inserzione (Es. 4,2x70/45 = filettatura 45)