



Gli ultimi tiri con filettatura HI-LO

Diametri	Limiti	UN	H	d1	P	TX
7,5	Min.	10,40	2,70	7,30	2,30	T30
	Massimo	11,10	3,10	7,60	±10%	

- Acciaio al carbonio: **C1022**
- Durezza della cassa: **HV 560 min.**
- Durezza del nucleo: **315-390**