


DATI TECNICI



Diametri	Limiti	A	H	P	PZ
M 4	Min.	9,50	1,90	-0,70	2
	Max	10,00	2,30		

CL. 4.8

- Resistenza alla rottura per trazione: 400 N/mm²
- Limite di elasticità: 320 N/mm²