

Ancorante chimico a iniezione FIS P PLUS

FIS MR PLUS



Miscelatore **FIS MR PLUS**

		Contenuto confezione	Confezione
Prodotto	Art. n°		[pz]
FIS MR PLUS	545853	10 miscelatori	10

TEMPI E TEMPERATURE DI UTILIZZO, LAVORABILITÀ E CONSERVAZIONE

Temperatura cartuccia (resina)	Tempo di lavorabilità	Temperatura del supporto	Tempo per applicazione del carico
- ¹⁾	-	-5°C - ±0°C ^{*)}	24 h
- ¹⁾	13 min	±0°C - +5°C	3 h
+6°C - +10°C	9 min	+5°C - +10°C	90 min
+11°C - +20°C	5 min	+10°C - +20°C	60 min
+21°C - +30°C	4 min	+20°C - +30°C	45 min
+31°C - +40°C	2 min	+30°C - +40°C	35 min

1) Temperatura minima di utilizzo della cartuccia: +5°C

^{*)}range non coperto da ETA-1B/0363, EAD 330499-00-0601

I tempi sopra riportati di applicano a partire dal contatto tra la resina e l'induritore nel miscelatore.

Per tempi di installazione più lunghi, per esempio quando avvengono interruzioni del lavoro, il miscelatore deve essere sostituito.

In fori umidi i tempi di applicazione del carico devono essere raddoppiati.

Stoccare e conservare la cartuccia fra 5° e 25°C.