



safety shoes
SINCE
1987

Lewer Calzature Tecniche srl

Contrada Bagni - 84020 - Colliano (SA) - Italy
e.mail: info@lewer.it - web site: www.lewer.it

SCHEDA TECNICA



Articolo	MONACO S1PS HI HRO FO SR
Calzata	11 Misure 36/47 Peso: 620 gr
Descrizione	Calzatura bassa in pelle crosta scamosciata e rete traspirante
Pulizia e manutenzione	Utilizzare spazzole e setole morbide e acqua. Non impiegare sostanze quali alcool, diluenti, benzine, petrolio o qualsiasi altro tipo di agente chimico. Conservare le calzature asciutte e pulite in luogo appropriato a temperatura ambiente.

	MATERIALI	Norma	UNI EN ISO 20345: 2022	U.M.	Risultato	Requisito
Calzatura completa	Protezione delle dita: puntale in alluminio , amagnetico anticorrosivo, resistente all'urto fino a 200 joule.	5.3.2.2	Resistenza all'urto	mm	16	>14
	Lamina antiperforazione: HTC Insole non metallica amagnetica estremamente flessibile.	5.3.2.3	Resistenza alla compressione	mm	20	> 14
	Distacco suola/tomaia	6.2.1.1	Resistenza alla perforazione		nessuna perforazione	
	Calzatura antistatica: fondo con capacità di dissipazione delle cariche elettrostatiche.	5.3.1.2	Distacco suola/tomaia	N/mm	4,1	>3
		6.2.2.2	Resistenza elettrica			
			- in ambiente umido	10 ⁸ Ω	1,4	
Tomaio			- in ambiente secco	10 ⁸ Ω	5,15	
	Pelle scamosciata spessore 1,8-2,0 mm	5.4.3	Carico di strappo	N	192	>60
		5.4.3	Resistente a trazione	N/mm ²	16,0	> 15
		5.4.6	Permeabilità al vapor d'acqua	mg/(cm ²)h	2,8	> 0,8
			Coefficiente di vapore d'acqua	mg/cm ²	27,4	>15,0
		6.3	Penetrazione d'acqua	non applicabile		<2
Fodera anteriore e posteriore	AIR FRESH 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antiabrasione	6.3	Assorbimento d'acqua	non applicabile		<30
		5.5.1	Carico di strappo	N	50	>15
		5.5.2	Resistenza all'abrasione			
			prova a secco		nessun foro dopo 51.200 cicli	
		prova a umido		nessun foro dopo 25.600 cicli		
		5.5.3	Permeabilità al vapor d'acqua	mg/(cm ² h)	7,2	>2
			Coefficiente di vapore d'acqua	mg/cm ²	57,6	>20

Articolo	MONACO S1PS HI HRO FO SR	Norma	UNI EN ISO 20345: 2022			
Soffietto Sottopiede	In tessuto, imbottito con gommapiuma da 4mm Tessuto perforazione zero	5.6.1	Carico di strappo	N	69	> 18
		5.7.1	Spessore	mm	3,7	> 2
		5.7.3	Assorbimento d'acqua	mg/cm ²	81	> 70
		5.7.3	Deassorbimento d'acqua	%	94	> 80
		5.7.4.1	Resistenza all'abrasione	il danneggiamento non è più severo di quanto evidenziato dal material di riferimento		
Plantare estraibile	EVA LIGHT , anatomica, forata antibatterica,	5.7.2	Valore di Ph		4,05	> 3,2
		5.7.3	Assorbimento d'acqua	mg/cm ²	111	> 70
		5.7.4.2	Resistenza all'abrasione	nessun foro dopo 25.600 cicli		
Suola	3 Densità Battistrada in gomma Strato intermedio ad alto assorbimento d'energia AIR 130 Starto finale in Poliuretano: Heel Protection	5.8.1.1	Suola spessore senza ramponi		5	> 4
		5.8.1.3	Suola altezza ramponi		3	> 2,5
		5.8.2	Suola Carico di strappo	kn/m	8,4	> 5
		5.8.3	Suola Resistenza all'abrasione (perdita di volume)	mm ³	95	<150
		5.8.4	Suola Resistenza alle flessioni (allargamento taglio)	mm	1	< 4
		5.8.5	Suola Idrolisi	mm	1,5	< 6
Shock absorber	Poliuretano bi-densità	5.8.6	Suola Distacco tra gli strati separazione con strappo della suola	N/mm	4,1	> 3
		5.3.5.4	Suola (SRC) SRA - pianta(suola intera) Resistenza allo scivolamento		0,45	> 0,32
Produzione	100% Italiana	5.3.5.4	Suola (SRC) SRA - tacco (angolo di 7°) Resistenza allo scivolamento		0,36	> 0,28
Marcatura	a laser , sotto l'arco plantare della calzatura	5.3.5.4	Suola (SRC) SRB - pianta (suola intera) Resistenza allo scivolamento		0,26	> 0,18
		5.3.5.4	Suola (SRC) SRB - tacco (angolo di 7°) Resistenza allo scivolamento		0,16	> 0,13
		6.2.2.2	Assorbimento di energia nella zona del tallone	J	39	>20
		6.4.2	Resistenza agli idrocarburi (variazione di volume)	%	6	< 12%