

SILOSTAR

BIANCO NERO

Prodotto • <i>Product</i>	SILOSTAR bianco/nero additivato • <i>Black/white stabilized</i>				Unità di Misura
Descrizione • <i>Description</i>	Film bianco/nero per insilaggio • <i>Silage black/white film</i>				Unit
Larghezza • <i>Width</i>	da • <i>from</i>	4	a • <i>to</i>	18	m
Spessore • <i>Thickness</i>					µm
Unità di carico • <i>Packaging</i>	9 bobine x pedana <i>9 rolls standard x pallet / bales</i>				50 ml
					300 kg
Conservazione • <i>Storage</i>	Conservare in luogo coperto ed asciutto <i>Keep in sheltered and dry place</i>				-
Durata • <i>Duration</i>	Rif.: UNI EN 13207				C1 class
Durata indicativa di vita • <i>Expected lifetime</i>	Invecchiamento artificiale (ore luce) <i>Artificial aging (light hours)</i>				≥ 1400 wom

CARATTERISTICHE • <i>PROPERTIES</i>		Riferimento Normativa <i>Normative Reference</i>	Spessore nominale del film • <i>Nominal thickness film</i>	
			micron	Unità di Misura <i>Unit</i>
			200	µm
Meccaniche <i>Mechanical</i>	Sforzo di rottura in trazione <i>Tensile strength at break (DT+DL)</i>	UNI EN ISO 527-3	≥ 17	MPa
	Allungamento a rottura in trazione <i>Elongation at break (DT+DL)</i>	UNI EN ISO 527-3	≥ 400	%
	Prova a caduta di dardo <i>Dard drop test</i>	ISO 7765-1 A	≥ 400	g
Dimensionali <i>Dimensional</i>	Tolleranza sullo spessore punto a punto <i>Tolerance on point to point thickness</i>	ISO 4593	- 20	%
	Tolleranza sullo spessore medio <i>Tolerance on nominal thickness</i>	ISO 4591	± 5	%
	Tolleranza sulla larghezza nominale <i>Width tolerance</i>	ISO 4592	± 2	%
	Tolleranza sulla lunghezza nominale <i>Length tolerance</i>	ISO 4592	0; + 2	%

Il presente documento è proprietà di LIRSA srl e non può essere riprodotto senza esplicita autorizzazione
This document is of the property of LIRSA srl and it cannot be reproduced without explicit authorization