

## SCHEDA TECNICA

# PLUS

Tinte: varie

Smalto sintetico extra per interno ed esterno ad alta copertura, a base di resine alchidiche con modifica uretanica che conferisce buone prestazioni generali.

Contiene pigmenti resistenti alla luce esenti da cromati e piombi.

Il prodotto presenta le seguenti caratteristiche: facile pennellabilità, eccezionale distensione ed ottimo potere protettivo e decorativo.

Viene consigliato per la pitturazione di qualsiasi manufatto in ferro o legno.

## SUPPORTI

Verniciature originali opportunamente carteggiate con carta P360-400.

Vecchie verniciature in buone condizioni.

Legno nuovo o legno già verniciato opportunamente carteggiato con carta abrasiva fine.

Antiruggini, fondi e wash primer.

## PREPARAZIONE

Consultare la scheda tecnica del fondo o dell'antiruggine utilizzata. Si raccomanda carteggiatura finale.

Su ferro si consiglia di applicare 1-2 mani di antiruggine Rugs. Dopo 24 ore applicare lo smalto PLUS ed attendere 12-24 ore per l'applicazione della seconda mano.


Su legno si consiglia di stuccare eventuali imperfezioni, carteggiare, pulire accuratamente ed applicare una mano di fondo sintetico. Dopo 12 ore carteggiare, pulire ed applicare lo smalto PLUS.



## APPLICAZIONE

Attrezzatura	Pennello – rullo	Spruzzo ad aria	Airless
Diluizione	5-15% in peso	10-15% in peso	5-15% in peso
Ugello	----	1,6 – 1,8	0,13 – 0,15 inches
Pressione alla pistola bar	----	3 – 4	120 – 140
Numero mani	1 – 2	1 – 2	1 – 2
Spessore consigliato	30-50 micron	30-50 micron	30-50 micron

**Applicare il prodotto con temperature ambientali tra +7° C e 35° C**




## DILUENTE

Acquaragia o Diluente sintetico ad aria

## ESSICCAZIONE A 20° C

AD ARIA	
Intervallo tra le mani:	12-24 ore
Fuori polvere:	dopo 4-6 ore
Maneggiabilità:	dopo 24 ore
Duro:	dopo 24-48 ore



**Nota bene: I tempi di essiccazione indicati aumentano col diminuire della temperatura.**

## RIVERNICIATURA

E' sempre possibile dopo le 24 ore o dopo completo indurimento.

## DATI TECNICI

Stoccaggio : in luogo fresco e asciutto e lontano da fonti di calore

Resa teorica : 10-12 mq/l di miscela pronto all'uso, spessore 40 micron



## NORME DI IGIENE E SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza.



## PRODOTTO AD ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

LA FERRAMENTA CARDINALE

Via Mezzana snc

84039 PANTANO DI TEGGIANO (SA)

www.cardinalegroup.it