

## SCHEDA TECNICA

# SUPER

Tinta: bianco

Fondo opaco a base di resine sintetiche, solventi, biossido di titanio e cariche minerali inerti selezionate. Dotata di buon potere riempitivo, essicca rapidamente con buona dilatazione e copertura.

Indicata come mano di fondo su legno o come finitura opaca su intonaco.

## SUPPORTI

Legno nuovo opportunamente carteggiato con carta abrasiva fine.

## PREPARAZIONE


Su legno nuovo si consiglia di stuccare eventuali imperfezioni, carteggiare, pulire accuratamente ed applicare 1-2 mani di Fondo cementite. Dopo 8-12 ore, levigare la superficie con carta abrasiva fine, pulire accuratamente e procedere all'applicazione del prodotto di finitura.



## APPLICAZIONE

Attrezzatura	Pennello – rullo	Spruzzo ad aria	Airless
Diluizione	5-10% in peso	10-15% in peso	10-20% in peso
Ugello	-----	1,2 – 1,5	0,13 – 0,15 inches
Pressione alla pistola bar	-----	3 – 4	120 – 150
Numero mani	1 – 2	1 – 2	1 – 2

**Applicare il prodotto con temperature ambientali tra +7° C e 35° C**




## DILUENTE

Acquaragia
Diluente sintetico ad aria

## ESSICCAZIONE A 20° C

AD ARIA	
Intervallo tra le mani:	8-12 ore
Fuori polvere:	dopo 1-2 ore
Maneggiabilità:	dopo 8-12 ore
Duro:	dopo 24-48 ore



**Nota bene: I tempi di essiccazione indicati aumentano col diminuire della temperatura.**

## RIVERNICIATURA

E' sempre possibile dopo le 24-48 ore o dopo completo indurimento.

## DATI TECNICI

Stoccaggio : in luogo fresco e asciutto e lontano da fonti di calore  
Resa teorica : 6-8 mq/l di miscela pronto all'uso



## NORME DI IGIENE E SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza.



## PRODOTTO AD ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

LA FERRAMENTA CARDINALE  
Via Mezzana snc  
84039 PANTANO DI TEGGIANO (SA)  
www.cardinalegroup.it