

IMPREGNANTE AL SOLVENTE LUCENT CARDINALE

LI213-a aprile 25

Descrizione

Prodotto: IMPREGNANTE AL SOLVENTE LUCENT CARDINALE è un impregnante protettivo a base solvente, per la protezione del legno

Campi di impiego: per trattamenti del legno destinato all'esterno, non a contatto continuo con il terreno o con l'acqua, come, per es. recinzioni, fienili, rivestimenti in ambiente rurale e in giardino, indicato anche quale fondo per il trattamento di finestre e porte esterne.

Protezione: regola lo scambio di umidità legno/aria ed offre una buona protezione contro le radiazioni UV. Penetra molto bene nel legno e migliora l'adesione delle vernici successive. Il prodotto contiene principi attivi per la protezione del film dall'attacco di alcuni i microorganismi.

Tinte: trasparente – castagno - noce chiaro – noce scuro

Confezioni: 0,750 l – 2,5 l - latte metalliche.

Dati Tecnici

Peso specifico: 0.80-0.82 kg/l a +20 °C, a seconda della tinta.

Punto di infiammabilità: circa 39°C.

Viscosità: 50 s, tazza Ford, 2 mm (11-12 s DIN 53211, 4 mm), a +20 °C

Essiccazione: dopo 10-12 ore, in funzione del tipo di legno, della quantità applicata e delle condizioni atmosferiche. Con temperature basse e/o umidità elevata il tempo di essiccazione si allunga proporzionalmente.

Odore: odore debole proprio; inodore dopo essiccazione.

Magazzinaggio: 5 anni. Conservare al fresco, ma al riparo dal gelo. Immagazzinare solo confezioni integre. Chiudere bene i barattoli parzialmente utilizzati; se la camera d'aria è eccessivamente grande, travasare in contenitori più piccoli.

Note applicative

Istruzioni generali: mescolare bene il prodotto prima dell'uso. Non lavorare a temperature (ambiente, supporto e prodotto) inferiori a +6 °C e superiori a 35 °C.

Sistemi di applicazione: pennello

Preparazione del supporto: il legno da trattare deve essere asciutto ed esente da polvere e da grassi. Non applicare sul legno con umidità superiore al 18 %. Eliminare completamente vecchie verniciature filmogene, perché impedirebbero la penetrazione del prodotto. Pulire con diluente nitro eventuali zone o sacche resinose presenti sulla superficie. Eventuali formazioni di alghe verdi sulla superficie del legno, devono essere preventivamente eliminate con appositi prodotti; successivamente lavare con molta acqua. Vecchie impregnazioni anche a base di olio di catrame o sali, possono essere sovraverniciate dopo opportuna pulizia della superficie. Su legni con potere di assorbimento differenziato, è consigliabile applicare una prima mano di IMPREGNANTE AL SOLVENTE LUCENT CARDINALE trasparente. Gli estrattivi contenuti in alcune specie legnose tropicali possono rallentare o addirittura impedire l'essiccazione della vernice; in questi casi lavare molto bene prima il legno con diluente nitro (per es., iroko).

Consigli per l'applicazione: Su legno di testa è necessario aumentare il numero delle mani di IMPREGNANTE AL SOLVENTE LUCENT CARDINALE, per ridurre il più possibile l'assorbimento di acqua.

IMPREGNANTE AL SOLVENTE LUCENT CARDINALE trasparente non contiene pigmenti e non offre perciò alcuna protezione contro i raggi UV; quindi, all'esterno, è consigliabile usarlo soltanto come mano di finitura di un ciclo colorato o per schiarire le tinte scure. L'effetto delle singole tinte è differenziato a seconda delle specie legnose; è pertanto sempre consigliabile una verniciatura di prova. È sempre bene controllare lo stato delle verniciature esterne entro 2 anni dall'applicazione, soprattutto quello dei manufatti esposti a sud-ovest.

Consumo: ca. 10 – 16 m²/l per mano. Applicare almeno due mani.

Diluizione: IMPREGNANTE AL SOLVENTE LUCENT CARDINALE è pronto all'uso e non deve essere diluito. In caso di necessità, diluire con acqua.

Sovraverniciabilità: dopo ca. 8 -12 ore.

Pulizia degli attrezzi: con acqua, subito dopo l'uso.

IMPREGNANTE AL SOLVENTE LUCENT CARDINALE

L1213-a aprile 25

Istruzioni particolari

Le informazioni sullo smaltimento, sulla classe di pericolosità per le acque, sulla classe di pericolosità secondo VbF e ADR/RID sono riportate nella scheda dati di sicurezza.

Le indicazioni sopramenzionate corrispondono allo stato più recente della tecnica di sviluppo e di impiego. Dato che l'uso e l'applicazione dei prodotti esulano dal nostro ambito di influenza, rispondiamo solamente della qualità costante degli stessi. In caso di dubbio si prega di richiedere la nostra consulenza tecnica.