

2 5 6 0 0 XILOMAR IMPREGNANTE ANTITARLO – ANTIMUFFA TRASPARENTE E COLORATO

TIPO VERNICE:	Impregnante per la protezione e decorazione del legno.
ASPETTO DEL FILM: CATTERISTICHE:	Trasparente o colorato nelle tinte relative. Protegge il legno dai funghi dell'azzurramento(ASCOMICETI), muffe e funghi della degradazione (BASIDIOMICETI), insetti xilofagi in genere come tarli, termiti ecc. Risulta inoltre vantaggioso, per l'ottima protezione e resistenza alle intemperie, nel trattamento di qualsiasi tipo di legname tanto per uso interno che esterno come case prefabbricate, rivestimenti di ogni genere, grondaie, sottotetti, tapparelle, infissi, porte e simili senza danneggiare, data l'assenza di elementi corrosivi, eventuali parti metalliche in essi contenute.
IMPIEGO	Direttamente su legno ben asciutto, libero da sostanze estranee quali catrame, oli minerali, collanti ecc.
FINITURE:	Lo Xilomar accetta ulteriori trattamenti con vernici trasparenti lucide od opache. Per i catalizzati attendere almeno 12 ore dall'applicazione.
VISCOSITA': PESO SPECIFICO:	15" Fd4 0 20°C. 0,87 gr./Lt. a 20°C.
ASPETTO IN BARATTOLO:	Trasparente o nella relativa colorazione.
DILUIZIONE:	Lo Xilomar non va assolutamente diluito. L'aggiunta di solventi pregiudicherebbe le proprietà del prodotto.
APPLICAZIONE:	A pennello: applicare normalmente nel senso della venatura del legno. Su particolari tipi di legno, per una migliore uniformità della tinta, si consiglia di ripassare con panno o pennello entro 10/15 minuti dall'applicazione. A spruzzo: con applicazione abbondante e ben distribuita.
ESSICCAZIONE:	A 20°C. circa 8/12 ore a seconda dell'umidità e della porosità del legno.
RESA PRODOTTO:	Circa 7/13 mq per Kg. a seconda del tipo di legno.
CONFEZIONI:	Da Lt. 0,75 – 2,5 – 5

TONALITA':

Poiché ogni tipo di legno produce una tonalità diversa nel colore finale del trattamento si consiglia di eseguire qualche prova preliminare.
Per tonalità più chiare di quelle in cartella, diluire, sino alla tonalità desiderata, con XILOMAR TRASPARENTE

Per tonalità più scure, a 4/6 ore dalla prima basterà applicare una seconda mano.

Qualsiasi tinta non in cartella potrà essere ottenuta miscelando le varie tinte tra di loro.

Queste note applicative hanno carattere esclusivamente informativo e non implicano alcuna responsabilità da parte nostra.

Sarà cura del cliente verificare preventivamente l'idoneità del prodotto in base al tipo di lavorazione.

TEL: 0322/839380 - FAX: 0322/839054