

MARINVER SRL
0322/839380

21000 MARINMAR LUCIDO **21100 MARINMAR SEMIOPACO**

VERNICI GRASSO SINTETICHE PER SERRAMENTI E IMBARCAZIONI

TIPO VERNICE: Vernice di finitura sintetica oleofenolica, a lenta essiccazione, in versione **LUCIDA** o **SATINATA**.

Di buona dilatazione, ottima resistenza all'esterno, assenza di sfarinatura. La versione lucida mantiene inalterata la brillantezza nel tempo.

CARATTERISTICHE: Lucido o semiopaco a lenta essiccazione. Ottima resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Ottima idrorepellenza. La versione satinata è dotata di caratteristiche tixotropiche.

ASPETTO

DEL FILM: Lucido o satinato, di aspetto gradevole, piacevole al tatto.

ASPETTO

IN BARATTOLO: Liquido semidenso

IMPIEGO: Particolarmente indicato per la verniciatura di infissi, serramenti, manufatti in genere sottoposti a particolari sollecitazioni sia climatiche (ambiente marino ecc.) che termiche. Può essere usato con ottimi risultati per la verniciatura di barche e motoscafi. Prodotto molto cerato dotato di particolare idrorepellenza.

DILUIZIONE: Con ns. diluente 90008 DILUENTE SINTETICO da lt. 10 al 20% a seconda delle esigenze applicative.

APPLICAZIONE: A pennello, spruzzo, airless. Su legno già trattato con impregnanti tipo 25000 25400 ecc. ed eventualmente anche con una mano di fondo sintetico 40300 MARINPOR dopo carteggiatura, applicare una o più mani, carteggiando tra una mano e l'altra dopo 36 h.dall'applicazione

ESSICCAZIONE: Fuori polvere in circa 3 h. Asciutto dopo 36 h.

RESA PRODOTTO: Circa 2/4 mq. per Kg. ad airless, 7/8 mq. a pennello .

VISCOSITA': 100" Fd a 20° C.

CONFEZIONI: Da lt. 1 - 5 - 20

NB: I dati si riferiscono a condizioni di lavoro ottimali e possono variare anche notevolmente in condizioni diverse e con diversi metodi di lavorazione. Per questo motivo non possiamo assumerci alcuna responsabilità sul risultato finale.