

MARINVER SRL VIA TORINO, 13 28060 CUREGGIO (NO)

87100 MARINFLAT SATINATO ALL'ACQUA FINITURA SATINATA PER ESTERNO

TIPO VERNICE: FINITURA MONOCOMPONENTE TRASPARENTE
SATINATA PER ESTERNO.
DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE TIXO PER
APPLICAZIONI IN VERTICALE

CARATTERISTICHE: Prodotto monocomponente trasparente a base di emulsioni acriliche ad acqua, perciò diluibili con acqua. Permette di ottenere un film tenace agli agenti atmosferici, con ottima elasticità buona morbidezza, e ottima tenuta all'ingiallimento, buona trasparenza e resistenza al blocking. Correttamente applicato, ha superiori capacità di protezione del legno dai nemici naturali e di resistenza alle intemperie.

Pertanto in assenza di occasionali traumi, **il manufatto trattato con 87100 è GARANTITO PER ALMENO 4 ANNI** senza necessità di manutenzione.

La 87100 contiene U.V. ABSORBERS per proteggere il legno e il film della vernice. Può essere usata con ottimi risultati con l'aggiunta di piccole percentuali (dallo 0,5 al massimo 3%) di paste concentrate all'acqua a base di ossido di ferro trasparenti al fine di esaltare la venatura del legno.

ASPETTO IN BARATTOLO: Fluido biancastro.

DATI TECNICI: **Residuo secco:** 40 – 45% +- 1%
Peso specifico: 1,04 kg/lit a 20° C.

DILUIZIONE: Pronto all'uso per airless: a spruzzo o pennello per regolare la viscosità diluire con 5-10% max. di acqua

APPLICAZIONE: A PENNELLO, SPRUZZO, o AIRLESS. A spruzzo con ugello mm.1,8 – 2,2 pressione 3 – 4 bar. Ad airless con ugello 10/13, pressione del materiale 150/200 bar. L'esperienza della nostra clientela ci ha permesso di constatare che con l'impiego di un pre-riscaldatore 40°-50° C. si ottengono ottimi risultati di trasparenza, distensione ed elasticità.

Gli impianti utilizzati per l'applicazione, devono essere perfettamente puliti perché tracce di solventi organici possono rompere l'emulsione e far flocculare il prodotto.

IMPIEGO: Su legno già trattato con impregnante all'acqua della serie 28000 XILOMAR ALL'ACQUA. o con impregnante

28000 e fondo all'acqua per esterni 79100 precedentemente carteggiato. E' applicabile anche su superfici già trattate con impregnanti a base di solvente o su vecchie verniciature dopo accurata carteggiatura.

Per rinfrescare semplicemente il manufatto, carteggiare accuratamente con carta abrasiva ed applicare una nuova mano di 87000. Per manufatti molto rovinati, carteggiare sino al legno, applicare preferibilmente una prima mano di impregnante della serie 28000, quindi una seconda mano di 87000.

APETTO DEL FILM:

Trasparente satinato 45 Gloss, iningiallente. Conferisce al manufatto un aspetto serico, valorizzando la venatura del legno anche meno pregiato.

Disponibile anche nelle versioni **pino, larice e noce.**

ESSICCAZIONE:

A 20° C. fuori polvere dopo 1-2 h.circa.

Asciutto al tatto dopo 2 h. circa, in profondità dopo 24 h.circa. Ad aria calda 30-35° C. appassimento dopo 40 minuti. Per una essiccazione regolare è necessario una buona ventilazione ed un buon ricircolo d'aria in locali con temperatura non inferiore ai 15° C. e una umidità relativa non superiore all'80%.

RESA PRODOTTO:

Circa 3/5 mq.per 1 lt. in funzione del sistema di applicazione

CONFEZIONI:

Da lt. 0,75 – 2,5 - 5

DURATA E STOCCAGGIO:

1 anno a temperatura tra i 5 e i 30° C. in contenitori sigillati.

N.B. Il prodotto va conservato a temperatura non inferiore ai 5° C.

TEME IL GELO

Non gettare i residui negli scarichi fognari.

Dopo l'uso, pulire gli attrezzi prima con acqua poi con acetone.

I dati si riferiscono a condizioni di lavoro ottimali e possono variare, anche notevolmente in condizioni diverse e con diversi metodi di lavorazione. Per questo motivo non possiamo assumerci alcuna responsabilità sul risultato finale.