

## SCHEDA TECNICA

---

### **Prodotto : Sintofer Vetrificato – Sintolit fai da te Nautica**

- **Cosa è :** stucco bicomponente ( stucco + induritore )
- **Utilizzo :** per il rifacimento, rinforzo e riparazione di elementi in vetroresina
- **Composizione :** resina poliesteri , fibra di vetro e carica inerte
- **Data Storici :** Sintofer vetrificato è stato il primo stucco poliesteri per vetroresina nel mondo. Esso è stato inventato dal dr Silvio Bandini nel 1956. Nonostante numerosi tentativi di imitazione, Sintofer rimane il prodotto più venduto ed apprezzato, specialmente nei mercati dove l'aspetto qualitativo è particolarmente valutato.
- **Fabbricazione :** il prodotto viene controllato da tecnici specializzati in ogni fase della produzione, al fine di garantire sempre la stessa ottima qualità.
- **Caratteristiche :** Eccellente potere riempitivo. Rapida essiccazione. Sintofer è uno stucco che : a) se conservato a temperatura ambiente, conserva inalterate le caratteristiche ben oltre il periodo di garanzia (12 mesi) ; b) non contiene solventi tossici nella formulazione ; c) è fabbricato con impianto di sottovuoto per eliminare l'aria nel composto, a garanzia di qualità e reale quantità volumetrica.
- **Colori standard:** trasparente, tendente al paglierino
- **Modo d'uso :** pulire ed asciugare le superfici. Prelevare la quantità necessaria di prodotto e aggiungere l'induritore nella misura di un 2 – 3 %. Mescolare bene ed applicare. Evitare l'uso di una dose eccessiva di catalizzatore, perché ciò potrebbe causare la fuoriuscita di macchie dopo la verniciatura. Applicare con spatola metallica fino alla giusta rasatura.
- **Lavorabilità :** 3 – 5 minuti
- **Indurimento :** 30 – 60 minuti in relazione alla temperatura ambientale.
- **Carteggiatura :** sgrossatura carta P60 / P120 - finitura carta P180 / P220
- **Suggerimenti :** attenzione a non mettere a contatto pezzi di prodotto indurito o utensili sporchi di induritore con il prodotto nel barattolo.
- **Pulizia :** mani ed oggetti possono essere puliti con alcool o acetone.
- **Stoccaggio :** Conservare il prodotto a barattolo chiuso ed in luogo fresco.
- **Garanzia :** 12 mesi
- **Temp. Applic. :** Sintofer può essere usato a temperatura da + 5°C a + 50°C
- **Temp. Esercizio:** una volta applicato correttamente, Sintofer resiste da – 5°C a + 100°C
- **Avvertenze :** tenere lontano da fiamme e calore. Non respirare i vapori. Usare indumenti di protezione. Evitare il contatto con occhi e pelle. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Leggere la scheda di sicurezza fornita da fabbricante.