01/08/2023

IDEAL STAR

IDROPITTURA LAVABILE



di facile applicazione
buona distensione
buona lavabilità
alta copertura
per interno
opaco

CARATTERISTICHE

Idropittura lavabile bianca opaca e igienizzante per interno con alta traspirabilità che consente di minimizzare il fenomeno della condensa.
Adatta per cucine, cantine, bagni, e tutti gli ambienti con problemi di umidità.
Ottima l'applicazione diretta anche su cartongesso e compound cementizi e a base gesso.

CAMPI D'IMPIEGO

Applicabile su supporti cementizi: Intonaci civili di malta di cemento, e su tutti gli intonaci a base cementizia.
Applicabile su intonaci di malta di calce e malta bastarda: intonaci a base di calce aerea e sab-bia e/o cemento, nuovi o già pitturati, previo trattamento adeguato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,63 kg/l
Resina/Legante	Vinilica
Residuo secco	66% ± 0,5
Aspetto del film	Opaco < 10 gloss
Resist/Lavaggio	Classe 3 (EN13300)
Lavabilità	dopo 15 giorni
Permeabilità al Vapore acqueo	Alta (UNI 10795 - UNI EN ISO 7783-2)
Finezza	Liscio al tatto
Copertura	Classe 2 (ISO 6504-3)
Presa di sporco	Bassa
Confezioni	14 - 4 litri

Temperatura	Min 5°C - Max 35°C
Umidità relativa	<60%
Preparazione	Mescolare prima dell'uso
Diluizione	Acqua potabile 30% Pennello 25% Rullo 40% Spruzzo/Airless
Resa indicativa	10-12 mq/l per mano
Numero mani	2
Essiccazione	1 ora al tatto 6 ore sopraverniciabile 24 ore completa
COV	2 g/l

CARDINALE FERRAMENTA S.P.A.
Via Provinciale 12 km 2 - ANAGNI (FR) Italia
info@cardinaleferramentaspa.it
Tel. (+39) 0775 150 63 11

IDEAL STAR

01/08/2023

IDROPITTURA LAVABILE

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

- Opere murarie non verniciate

Assicurarsi che i supporti siano completamente maturati e asciutti.
Controllare lo stato di conservazione: le superfici devono essere consistenti e non devono tendere a sgretolarsi. In caso contrario provvedere al loro consolidamento con prodotti specifici.
Rimuovere, spazzolando o carteggiando, le eventuali efflorescenze presenti.
Livellare le irregolarità del supporto con stucco in polvere oppure stucco in pasta .
Carteggiare e livellare con carta vetrata a grana media.
Asportare i depositi di polvere, smog e altro mediante spazzolatura e lavaggio con acqua.
In presenza di muffe trattare le superfici con prodotti specifici detergenti e risananti antimuffa.
Eventualmente procedere con un ciclo risanante per un trattamento di prevenzione alle muffe.
Applicare come isolante fissativo per uniformare l'assorbimento e aumentarne aderenza e prestazioni di scorrimento del pennello.
IMPORTANTE: per le tinte forti e medie applicare 1 - 2 mani di di fondo pigmentato, per evitare differenze di assorbimento, evitando così aloni e difetti nelle finiture.

- Supporti murari precedentemente verniciati

Controllare che i supporti siano compatti e aderenti.
Controllare lo stato delle precedenti pitture: le parti sfoglianti o non perfettamente aderenti devono essere asportate.
Eliminare completamente la presenza di verniciature a solvente preesistenti.
Livellare le irregolarità del supporto come descritto in precedenza e procedere come per le opere non verniciate.

APPLICAZIONE

Mescolare bene il prodotto prima, durante la diluizione e durante l'applicazione.
Diluire il prodotto con acqua come da scheda.
Dare 2 mani incrociate a distanza di 5-6 ore.
Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

CONSERVAZIONE

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura superiore a 5°C. Proteggere dal gelo.
La confezione originale conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.

AVVERTENZE

Non infiammabile. Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti. Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Tutti i dati sono il frutto di nostri studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità d'applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonchè di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando l'idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.

CARDINALE FERRAMENTA S.P.A.
Via Provinciale 12 km 2 - ANAGNI (FR) Italia
info@cardinaleferramentaspa.it
Tel. (+39) 0775 150 63 11