



ROCCO MARI
Produzione speciale per l'edilizia
Sede produttiva:
Via San Giusto 87, Pomigliano D'arco (NA)
Email ristucchi.ordini@libero.it
laboratorio: roccomarilab@libero.it

Cod: 2020

SCHEDA TECNICA APPLICATIVA

Rev: (1) Settembre 2022

(Annulla e sostituisce le precedenti)



<< LO STUCCO >> STUCCO IN POLVERE PER GRANDI SUPERFICI

DESCRIZIONE

Stucco in polvere a base di resine idrodispersionabili APEO-FREE agenti sospensivanti cariche selezionate a granulometria controllata e plastoriti. Prodotto Ignifugo.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Di facile preparazione, non raggruma. Facilmente applicabile per l'ottima lavorabilità, ottima adesione e resistenza meccanica, alta carteggiabilità, anche con carteggiatrici meccaniche.

L'ottimo potere autoadesivo e l'elevata durezza consente l'applicazione di rosoni e cornici in gesso, Non screpola, con il suo basso ritiro è indicato per il riempimento di piccole fessure, screpolature, per la rasatura di pareti interne.

Ideale per legno cartongesso e tutte le superfi murarie.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico (picometro/gran.to)	2,713 kg/dm ³
Peso specifico apparente (senza assestam.to)	0,763 kg/dm ³
Peso specifico apparente (con assestamento)	1,118 kg/dm ³
Peso specifico dell'impasto	1.615 kg./dm ³
Colore	Bianco
Diluizione	Acqua potabile dal 30-50% in base al tipo di lavorabilità
Residuo secco (%)	100 ± 2
Tempo utile del prodotto (vaso chiuso dopo miscela)	5gg
Tempo di fuori polvere a 20 °C	1 ora
Tempo di sopravverniciabilità a 20 °C	5 ore
Temperatura di applicazione	da +7 °C a +35 °C

Le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore esperienza di laboratorio, a causa delle molteplici situazioni che si possono avere nell'utilizzo pratico del prodotto sono da considerarsi indicative. Email: roccomarilab@libero.it



ROCCO MARI
Produzione speciale per l'edilizia
Sede produttiva:
Via San Giusto 87, Pomigliano D'arco (NA)
Email ristucchi.ordini@libero.it
laboratorio: roccomarilab@libero.it

Infiammabilità	Non infiammabile
Smaltimento (contenitore PP5)	Raccolta plastica

PREPARAZIONE

La preparazione delle superfici è di fondamentale importanza. Il supporto da trattare deve essere asciutto, ben pulito, esente da olii grassi, sali insolubili in superficie, residui di pitture ed altre parti asportabili; provvedere comunque a eliminare ogni traccia inquinante.

APPLICAZIONE

Pulire accuratamente le superfici da trattare asportando eventuali parti friabili in fase di distacco. In caso di vecchi intonaci polverosi e friabili o vecchie tinte minerali o sintetiche applicare una mano preventiva di Fondo primer / impregnante consolidante, avendo cura di saturare bene la superficie. Impastare lo stucco nelle proporzioni di 1 kg di STUCCO da 300-500 g di acqua, mescolare mediante un mescolatore a frusta a basso numero di giri per almeno 5 minuti, fino ad ottenere una pasta omogenea, densa, priva di grumi. Lasciare a riposo per 5-10 minuti, rimescolare ed eventualmente aggiungere una minima quantità di acqua prima dell'uso.

Procedere all'applicazione stendendo con frattone d'acciaio e attendere da 1 a 3 ore per l'applicazione di un secondo strato, o proseguire con la carteggiatura.

NOTA IMPORTANTE

La qualità dell'applicazione sarà influenzata dall'attrezzatura, degli equipaggiamenti e strumenti adottati, nonché dalle condizioni ambientali di applicazione, quali temperatura, umidità relativa e presenza di polveri nell'area di applicazione.

Quando si applica il prodotto per la prima volta si raccomanda di eseguire alcuni test preliminari allo scopo di verificare e validare il processo per garantire il miglior risultato sia tecnico che estetico.

CONFEZIONI

Secchi in sacchi in PVC: 2.5 kg - 5.0 kg – 20 kg (al confezionamento).

PRECAUZIONI E AVVERTENZE

Usare dispositivi di protezione individuale: guanti, occhiali, Le informazioni contenute nella presente scheda sono, per quanto a nostra conoscenza, esatte ed accurate, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di dubbio è sempre consigliabile effettuare prove preliminari.



ROCCO MARI
Produzione speciale per l'edilizia
Sede produttiva:
Via San Giusto 87, Pomigliano D'arco (NA)
Email ristucchi.ordini@libero.it
laboratorio: roccomarilab@libero.it

RISTUCCHI si riserva il diritto di modificare i prodotti ed il contenuto della presente, senza alcun preavviso.

VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

Stucco in polvere diluibile con all'acqua potabile, carteggiabile a secco per interno.