PRODUZIONE LANE DI ACCIAIO
E DERIVATI

Lunik Star s.r.l.

31050 FANZOLO DI VEDELAGO (TV) - Via S. Marco, 12
Tel. +39 0423 487225 – Fax +39 0423 476368
www.lunikstar.it - e-mail: info@lunikstar.it
Cod.Fisc. e Partita IVA IT 03378110260

SCHEDA TECNICA LANA DI ACCIAIO NAZIONALE

NASTRO PER PRODUZIONE LANA DI ACCIAIO

- ANALISI CHIMICA /CHEMICAL ANALYSIS %

C	MN	SI	P	S			
0.08 – 0.12	0.8 - 1.00	0.06 Max	0.06 - 0.08	0.03			

- ANALISI MECCANICA/MECHANICAL ANALYSIS

Resistenza alla trazione/Break load: **Kg./mm^2 90-110**

- STATO FISICO/PHYSICAL STATE

Matassa bobinata da Kg. 2.5/ — Art.: Lana acciaio nazionale “Stella” e “Stella” M.
Rolls weight kg.2.5 — *Art.: Coarse steel wool “Stella” and “Stella” M*
Matassina da gr. 75 (+/- 5%) — Art.: Falda lana acciaio nazionale
Steel wool skein gr. 75 (+/- 5%) — *Art.: Coarse Steel wool leas*

****

Merce di origine italiana.
Non soggetta a cali naturali di peso.
Non ha termini di scadenza.

Materiale non soggetto e/o assoggettabile a normativa REACH
Esente da radioattività

MATERIALE NON SOGGETTO E/O ASSOGGETTABILE A NORMATIVE REACH /
GOODS NOT SUBJECT TO REACH REGULATION.

ESENTE DA RADIOATTIVITA’

DOCUMENTO RISERVATO: TALE SCHEDA RIMANE PROPRIETA’ DI LUNIK STAR.
IL DOCUMENTO NON PUO’ ESSERE USATO PER ARTICOLI NON PRODOTTI DA LUNIK STAR IN QUANTO NON COMPATIBILI
IL DOCUMENTO NON PUO’ ESSERE PUBBLICATO O RIPRODOTTO SENZA UN ESPRESSO PERMESSO DA PARTE DI LUNIK STAR

Lunik Star Lunik Star Lunik Star Lunik Star Lunik Star