



SUPER CONTROL LIQUIDO

ADESIVO UNIVERSALE ISTANTANEO SUPER FORTE CON INNOVATIVO SISTEMA ANTIGOCCIA



DESCRIZIONE PRODOTTO

Adesivo universale istantaneo super forte con innovativo sistema antigoccia. Non cola! Perfetto per incollaggi precisi e puliti. Resiste all'acqua e ai lavaggi in lavastoviglie.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Ideale per incollaggi di piccole dimensioni (non idoneo per incollare ampie superfici). Incolla quasi tutti i materiali come, ad esempio, cuoio, varie materie plastiche, fra cui PVC (cloruro di polivinile) rigido, ABS (acrilonitrile-butadiene-stirene, stirene resistente agli urti), PS (polistirene), resine acriliche (Plexiglas®), policarbonato (Makrolon®), resine fenoliche (Bakelite®), porcellana, ceramica, legno, metallo, sughero, feltro, tessuto (prima eseguire un test di idoneità), gomma. Solo parzialmente adeguato su vetro (dopo un certo periodo di tempo, l'adesivo tende a diventare friabile e a indebolirsi).

Non indicato per PE, PP, resine siliconiche, PTFE, polistirolo, indumenti in pelle e tessuto.

PROPRIETÀ

- Super forte e istantaneo
- Innovativo sistema antigoccia
- Incollaggi precisi e puliti
- Non cola, effetto goccia controllata
- Resistente all'acqua e ai lavaggi in lavastoviglie

PREPARAZIONE

Condizioni di utilizzo: Non utilizzare a temperature inferiori a +10°C. L'adesivo offre le migliori prestazioni con un livello di umidità dell'aria fra 50 e 70%.

Requisiti delle superfici: Le superfici da incollare devono essere pulite, asciutte e prive di grasso e polvere e devono combaciare perfettamente.

Trattamento preliminare delle superfici: Ogni traccia di polvere, olio, grasso, cera o altri residui deve pertanto essere rimossa accuratamente dalle superfici da incollare. Il metodo più efficace per tale scopo consiste nello strofinare le parti varie volte con solventi idonei, ad esempio acetone (se compatibile con i materiali: prima verificare). Per metalli e leghe metalliche è consigliabile irruvidire la superficie con carta smeriglio o mediante molatura o spazzolatura.

APPLICAZIONI

Modalità di utilizzo:

1. Bucare la membrana ruotando il cappuccio in senso orario, non comprimere il tubetto. 2. Svitare il tappo per utilizzare il prodotto. Applicare uno strato sottile di colla solo su una delle due superfici (troppa colla rallenta il processo di essiccazione). Unire le parti immediatamente. Le superfici devono essere perfettamente combacianti. Dopo l'uso, pulire l'ugello con un panno asciutto, quindi chiudere il tubo riavvitando il coperchio.

Macchie/Residui: Rimuovere immediatamente l'adesivo in eccesso con un panno asciutto. Dopo l'indurimento, i residui di adesivo sono molto difficili da rimuovere. L'acetone dissolve l'adesivo, sebbene molto lentamente (verificarne l'idoneità).

Consigli: Quando l'incollaggio avviene con un basso livello di umidità, è possibile ridurre il tempo di polimerizzazione semplicemente alitando su una delle parti da unire. I migliori risultati d'incollaggio si raggiungono a temperatura ambiente.

Punti di attenzione: Contiene cianoacrilato. Incolla la pelle e gli occhi in pochi secondi. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con abbondante acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle, la colla può essere sciolta immergendola in acqua calda e sapone. Successivamente applicare una crema idratante. Può causare irritazione alle vie respiratorie. Non respirarne i vapori. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Le nostre istruzioni sono basate su indagini approfondite e sull'esperienza. In considerazione dell'ampia varietà di materiali e di condizioni nelle quali i nostri prodotti vengono applicati, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti e/o per eventuali danni causati dall'uso del prodotto. I nostri Uffici Assistenza sono tuttavia a disposizione per fornirvi qualsiasi consiglio di cui abbiate bisogno.



SUPER CONTROL LIQUIDO

ADESIVO UNIVERSALE ISTANTANEO SUPER FORTE CON INNOVATIVO SISTEMA ANTIGOCCIA

SPECIFICHE TECNICHE

Base chimica:	Etilcianoacrilato
Colore:	Trasparente cristallino
Consistenza:	Liquido
Densità ca.:	1,10 g/cm ³
Resistenza finale (Alluminio):	12 N/mm ²
Resistenza finale dopo:	24 ore
Effetto ventosa iniziale dopo:	5-60 secondi. Il valore potrebbe variare in base a condizioni quali materiali, temperatura e umidità.
Resistenza minima alla temperatura:	-40 °C
Massima resistenza alla temperatura:	80 °C
Resistenza all'umidità:	Buona
Privo di solventi:	Sì
Viscosità:	Viscosità bassa
Resistenza all'acqua:	Molto buona

PROPRIETÀ FISILOGICHE

Una volta polimerizzati, gli adesivi a base di cianoacrilato sono in larga misura considerati fisiologicamente sicuri.

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Conservazione: Almeno 24 mesi dopo la produzione.

Conservare in un luogo asciutto, fresco e non soggetto a congelamenti. La conservazione a temperature inferiori a +5°C (in frigorifero) assicura la massima durata di stoccaggio.

Conservazione limitata dopo l'apertura..

Le nostre istruzioni sono basate su indagini approfondite e sull'esperienza. In considerazione dell'ampia varietà di materiali e di condizioni nelle quali i nostri prodotti vengono applicati, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti e/o per eventuali danni causati dall'uso del prodotto. I nostri Uffici Assistenza sono tuttavia a disposizione per fornirvi qualsiasi consiglio di cui abbiate bisogno.