



**Cimar**<sup>®</sup>  
produzione s.u.r.l.

Via Mecio Gracco 8H/I - 84131 Salerno IT  
Tel/Fax +39 089 302418 - info@cimarproduzione.com  
www.cimarproduzione.com

ULTRAGRIP ( Aggrappante per cemento)

SCHEDA TECNICA

Data di revisione 15.01.20

#### 1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA / PRODUTTORE

Nome commerciale: ULTRAGRIP ( Aggrappante per Cemento)

Produttore : Cimar Produzione Surl con stabilimento in Salerno alla via Mecio Gracco 8H/8I.

Numero telefonico anche per chiamate urgenti: Tel +39 089.302418

#### 2. CARATTERISTICHE ED IMPIEGHI

Prodotto a base di resine elastiche in emulsione acquosa ed inerti di natura silicea. Viene impiegato per esterno ed interno su superfici in legno, pannelli isolanti, pitture murali, mattoni, ceramica, laterizi, superfici in calcestruzzo, metallo, gesso e cemento cellulare, per favorire l'aderenza ad intonaci, rasature, malte per ripristini o premiscelati per cappotti. Attendere circa 6/8 ore prima dell'applicazione della seconda mano; successivamente, il tempo di attesa sarà di 18/24 ore prima di procedere con la sovrapposizione del successivo prodotto.

#### 3. CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO LIQUIDO

Aspetto: Pasta viscosa

Peso specifico =  $1,5 \pm 0,02 \text{ Kg/dm}^3$

Residuo secco =  $66 \pm 1\%$

VOC: 0.41 % peso

#### 4. ATTREZZATURE E APPLICAZIONE

Applicare a rullo, pennello o spazzolone.

Attendere 18/24 ore prima di procedere con la sovrapposizione degli impasti cementizi.

Non applicare intonaci superiore a 2 cm.

Pulire gli attrezzi con acqua.

#### 5. SUPPORTO PER L'APPLICAZIONE

Superfici pulite ed asciutte. E' un prodotto pronto all'uso.

#### 6. CONSUMO

Il consumo è in funzione della porosità e regolarità della superficie da trattare. Esso è stimato in ca. 200-300 gr/mq.

## 7. INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO

Temperatura di conservazione : 5°C ÷ 30 °C

Stabilità nelle confezioni originali : 12 mesi

Confezionamento : latte da 5 Kg – 10 Kg-20 Kg

Il prodotto teme il gelo.

## 8. COLORI

Rosa e Bianco

## 9. AVVERTENZE

Il prodotto va applicato in condizioni tali per cui si possa assicurare la sua completa essiccazione nel più breve tempo possibile. Pertanto non applicare il prodotto su superfici gelate, sottoposte ai rigori della notte o in prossimità di tempo piovoso. Non applicare il prodotto su supporti interessati da umidità occulta. Attendere almeno 2 ore (in condizioni climatiche non estreme) prima di procedere con la sovra applicazione degli impasti cementizi. Nel caso d'applicazione su pannelli isolanti per cappotti, in sostituzione alla rete porta intonaco, si consiglia di applicare tra i pannelli una retina autoadesiva. Non applicare intonaci con spessore superiore a 2 cm.

*Le informazioni contenute in questo prospetto sono, per quanto risulta a nostra conoscenza, esatte ed accurate, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici. L'azienda Cimar Produzione surl si riserva il diritto di modificare, sostituire e/o eliminare gli articoli, nonché variare i dati dei prodotti riportati in questo prospetto, senza alcun preavviso; in tal caso le indicazioni qui riportate potrebbero non risultare più valide.*